

Normes équivalentes internationales

NF EN 1982	CuZn19Al6
GAM-MM12	
ISO 1338	
DIN 1705	
Amérique du nord	SAE 430B - ASTM B147-8C

Composition chimique :

Etain (Sn)	0,1	%
Plomb (Pb)	0,1	%
Zinc (Zn)	18 à 25	%
Fer (Fe)	2 à 3	%
Nickel (Ni)	1	%
Soufre (S)	2,5 à 4	%
Aluminium (Al)	5 à 7,5	%
Phosphore (P)	-	%
Cuivre (Cu)	Reste	

Propriétés mécaniques :

Résistance à la traction Rm	> 750	Mpa
Limite élastique Rp _{0,2}	> 500	Mpa
Dureté Brinell	> 220	HB
Allongement après rupture	> 12	%
Température d'utilisation maximum	-	°C

Avantages :

Très bonnes caractéristiques mécaniques
 Bon comportement face à la corrosion
 Très grande résistance à l'usure, y compris sous forte charge
 Frottement lubrifié sur aciers cémentés ou nitrurés
 Issu de coulée continue → matériau quasi isotrope
 Matériau naturellement détensionné, apte aux poches & usinages non débouchants

Applications :

Vis, pignons, boulonnerie
 Semelles, glissières
 Eléments de machines
 Engins de chantier, BTP, agricole

Précautions d'usage :

Frottement lubrifié

Autres appellations :