

Acier inoxydable austénitique

Normes équivalentes internationales

ISO 209:2007 X2CRNIMO-17-12-2

NFA 316L

WNR 1.4404

DIN X2CRNIMO-17-12-2

Amérique du nord 316L

Composition nominale suivant ISO 15510:2010

Carbone (C) <0,03 % Silicium (Si) % <1 Mnganèse (Mn) <2 % Soufre (S) <0,03 % Phosphore (P) <0,045 % Nickel (Ni) >10 à <13 % Chrome (Cr) >16,5 à <18,5 % Molybdène (Mo) >2 à <2,5 Fer (Fe) Reste

Propriétés mécaniques indicatives

Rm >500 N/mm²
Rp_{0,2} >200 N/mm²

Dureté Brinell <215

Allongement à la rupture >40 %

Résilience >100 J/cm²

Avantages: Meilleures caractéristiques mécaniques que le 304L

Alimentarité

Excellente résistance à la corrosion, même dans les milieux agressifs

Excellente soudabilité

Applications: Echangeurs thermiques

Pièces pour bateaux (visseries, balcons)

Raccords de tuyauterie

Pièces en milieu salin (marine, laiterie..)

Précautions d'usage :

Autres appellations: 1.4404 - X2CrNiMo18-10